## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平5-279070

(43)公開日 平成5年(1993)10月26日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup> C 0 3 B 37/029 識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

# G 0 2 B 6/00

356 A 7036-2K


## 審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)

(21)出願番号	特願平4-109044	(71)出順人 000005186
		株式会社フジクラ
(22)出願日	平成4年(1992)4月3日	東京都江東区木場 1 丁目 5 番 1 号
		(72)発明者 藤巻 宗久
		千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式
		会社佐倉工場内
		(72)発明者 萩野 直樹
		千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式
		会社佐倉工場内
		(72) 発明者 辻 敏之
		千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式
		会社佐倉工場内
		(74)代理人 弁理士 藤本 博光
		最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 光ファイバ線引き炉

## (57)【要約】

【目的】 線引き炉の構造が簡単で、かつ不活性ガスの Heの使用量を少なくしながら、光ファイバの外径変動 を抑制しうる光ファイバ線引き炉を提供すること。 【構成】 ヒータ2を有する線引き炉本体1に賞装され た単一の外側炉心管3と同心状に、内側上部炉心管6と 内側下部炉心管8とを光ファイバ母材4の先端溶融部近 辺相当の間隔を介して設置し、内側下部炉心管8をHe ガスの流路とし、外側炉心管3と内側の各炉心管6・8 との間隙をN2 ガスまたはArガスの流路としたこと。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒータを有する線引き炉本体に貫装され た単一の外側炉心管と同心状に、内側上部炉心管と内側 下部炉心管とを光ファイバ母材の先端溶融部近辺相当の 間隔を介して設置し、内側下部炉心管をHeガスの流路 とし、外側炉心管と内側の各炉心管との間隙をN2 ガス またはArガスの流路としたことを特徴とする光ファイ バ線引き炉。

【請求項2】 外側炉心管における光ファイバ母材の先 端溶融部近辺相当の長さ範囲の内径を縮小した請求項1 10 記載の光ファイバ線引き炉。

【請求項3】 内側の上部、下部の各炉心管の内径を異 にした請求項1または2に記載の光ファイバ線引き炉。 【請求項4】 Heガスの流れ方向とN2 ガスまたはA rガスの流れ方向とを逆方向あるいは同方向にした請求 項1、2または3記載の光ファイバ線引き炉。

#### 【発明の詳細を説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、外径変動を小さく抑制 しうる光ファイバの線引き炉に関する。

#### [0002]

【従来の技術】光ファイバ線引き炉の一般例を図5に示 す。1は線引き炉本体にして、該線引き炉本体1にはヒ ータ2および単一の炉心管(通常、カーボン製)3が取 付けられている。そして、線引きに当っては、光ファイ バ母材4をヒータ2で加熱されている炉心管3内に一定 速度で挿入し、光ファイバ母材4の先端溶融部を炉心管 3より所定速度で引出し(図示しない引取り装置等に て)、所定の外径(線径)を有する光ファイバ5を作る ものである。

【0003】ところで、前記の線引き工程中において、 光ファイバ母材4の先端部が溶融を始める頃から光ファ イバ5が冷却されて所定の外径になる頃までの期間 (斜 線部分a)においては、当該斜線部分aの周辺の温度状 態の変化によって光ファイバ5の外径に変動を来たすこ とが多い。

【0004】かかる光ファイバ5の外径変動を抑制する 手段として、従来、図6に示すように、炉心管3の上端 部にガス導入口3 aを、下端部にガス排出口3 bを夫々 設けて、線引き過程中に、ガス導入口3aより炉心管3 40 内に不活性ガス (N<sub>2</sub>, Ar, He等)を導入して、矢 印のように光ファイバ母材4の先端溶融部および光ファ イバ5を囲むように下方へ軸方向に流し、不活性ガスに よる冷却と該ガスの加熱により光ファイバラの外径を規 正しながらガス排出口3 b より排気するものがある。

【0005】また、前記の不活性ガス導入の応用例とし て、線引き炉に不活性ガス (安価なN2 等) の予熱流路 を形成し、その子熱ガスを炉心管内に導入して下方に軸 方向へ流し、光ファイバの外径変動をより効果的に抑制

#### 報参照)。

【0006】さらに、前記の予熱用不活性ガスとして、 比熱が小さく、動粘性係数の大きいHeガスを用いて、 光ファイバの外径変動を抑制した線引き炉がある(例え ば、特開昭54-134135号公報参照)。

2

### [0007]

【発明が解決しようとする課題】前記の不活性ガスを予 熱するものにあっては、複雑な予熱流路の形成が必要と なり、しかも予熱するための加熱分だけヒータの電力消 費量が増大し、経済的に好ましくない。さらに、光ファ イバの機械的強度を確保するために、カーボン製の炉心 管内に発生するパーティクル (高熱分解微粒子)を含ん だ炉内ガスをある程度排出する必要があることから、不 活性ガスに高価なHeを使用するものにあっては、これ また経済上不向きなものである。

【0008】本発明は、前記の事情に鑑みなされたもの で、線引き炉の構造を複雑にせず、そして不活性ガスの Heの使用量を少なくしながら、光ファイバの外径変動 を抑制しうる光ファイバ線引き炉を提供することを目的 とする。

## [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記の目的を 達成するために、ヒータを有する線引き炉本体に貫装さ れた単一の外側炉心管と同心状に、内側上部炉心管と内 側下部炉心管とを光ファイバ母材の先端溶融部近辺相当 の間隔を介して設置し、内側下部炉心管をHeガスの流 路とし、外側炉心管と内側の各炉心管との間隙をN2ガ スまたはArガスの流路としたことにある。そして、外 側炉心管における光ファイバ母材の先端溶融部近辺相当 の長さ範囲の内径を縮小することもできる。また、内側 の上部、下部の各炉心管の内径を異にすることもでき る。さらに、Heガスの流れ方向とN2 ガスの流れ方向 とを逆方向あるいは同方向にすることがある。

#### [0010]

30

【作用】内側の炉心管内に導入されたHeガスは光ファ イバを冷却すると共に光ファイバによって加熱されて光 ファイバ母材の先端溶融部を囲み、この溶融部と光ファ イバの形成部の温度変動を抑制し、光ファイバの外径変 動が抑制される。また、外側と内側との各炉心管の間に 導入されたN2 またはArガスは、パーティクルを伴っ て炉外に排出する。

### [0011]

【実施例】本発明の実施例を図面を参照して説明する。 なお、従来例と同一部品には同一符号を付す。図1は第 1実施例を示すもので、線引き炉本体1にはヒータ2お よび単一の外側炉心管3が取付けられている。外側炉心 管3の上方には内側上部炉心管6が所定間隙を介して外 側炉心管3と同心状に設けられると共に両炉心管3.6 の上端部間にN2 またはAr等の安価な不活性ガス導入 した線引き炉がある(例えば、特公平3-8738号公 50 日7が形成されている。また、外側炉心管3の下方には

内側下部炉心管8が所定間隙を介して外側炉心管3と同 心状に設けられると共に、両炉心管3,8の下端部間に Heの不活性ガス導入口9および不活性ガス排出口10 が形成されている。

【0012】そして、前記内側の上部、下部の各炉心管 6,8の内端は、光ファイバ母材4の先端溶融部近辺相 当の間隔を介して対向している。

【0013】よって、不活性ガス導入口9より導入され たHeガスは、矢印イのように内側下部炉心管8内を上 より加熱され、光ファイバ5の引出しにつれて矢印ロの ように排出する分を除いて上昇し、矢印ハのように光フ ァイバ母材4の先端溶融部近辺を囲む。よって、前記図 5に示した斜線部分aはHeガスの雰囲気に囲まれ、温 度変化が抑制されて光ファイバ5の外径変動が抑制され る。

\*【0014】一方、光ファイバ5の機械的強度確保のた めに、パーティクルを伴って排出されるガスは、不活性 ガス導入口7より導入され、外側炉心管3と内側の上 部、下部の各炉心管6、8との間隙を矢印二のように下 方に流れ、不活性ガス排出口10より排気されるN2 ま たはArガスが主となるので、Heガスの供給量は十分 低く抑えられる。

【0015】そして、パーティクルは、主に温度の高い ヒータ2の近傍から発生するので、外側炉心管3からの 昇して光ファイバ5を冷却するとともに光ファイバ5に 10 パーティクルを№ またはArガスによって排出させる ように、内側の上部、下部の各炉心管6,8の内端は前 記のように所定間隔を介して対向しているものである。 【0016】本発明の線引き炉の使用と従来の線引き炉 との比較を表1に示す。

【表1】

		導	入	Ħ	ス		光ファイバ外径変動量
従来の	半典	N,			1 5	l/min	±1. 7μm
	**	Не			17	l/min	±0. 4μm
本発明	推合	N <sub>2</sub>	(薄入)	コアより	) 12	l/min	±0. 5μm
	供用	Не	(導入)	コタより	) 4	i/min	

なお、導入ガスの流速は、約5m/分とした。上記の表 1より、Heガスの使用量は格段に減少しているのに、 光ファイバ外径変動量はHeガス単独使用の場合とほぼ 30 等しいことが分る。

【0017】図2は第2実施例を示し、外側炉心管3に おける光ファイバ母材4の先端溶融部近辺相当の長さし の内径を縮小し、ヒータ2の加熱電力の消費量を節減す るものである。

【0018】図3は第3実施例を示し、内側下部炉心管 8の内径を内側上部炉心管6の内径より小さくして、H eガスの使用効果の向上を計ったものである。

【0019】図4は第4実施例を示し、N2 ガスの流れ 方向とHeガスの流れ方向を一致させたものである。な 40 お、上記の各実施例の適宜組み合わせも可能である。

[0020]

【発明の効果】本発明は、炉心管を同心状の二重構造と し、光ファイバの外径変動抑制用のHeガスの流路と、 パーティクル排出用のN2、Arガス等の流路を別個に しているので、

- (a) 線引き炉の構造が簡単で、かつ少量のHeガス で光ファイバの外径変動を抑制することができる。
- (b) 外側炉心管に小径部を設けることにより、ヒー 夕加熱用の消費電力が節減できる。

- ※ (c) Heガスの流路となる炉心管の内径を小さくす ることにより、光ファイバの外径変動抑制のためのHe の使用効果が向上する。
  - (d) 安価な光ファイバ線引き炉を提供することがで

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例を示す構成説明図である。

【図2】本発明の第2実施例を示す構成説明図である。


【図3】本発明の第3実施例を示す構成説明図である。

【図4】本発明の第4実施例を示す構成説明図である。

【図5】従来例の構成説明図である。

【図6】他の従来例の構成説明図である。

- 【符号の説明】
- 1 総引き炉本体
- 2 ヒータ
- 3 外侧炉心管
- 4 光ファイバ母材
- 5 光ファイバ
- 6 内側上部炉心管
- 7 不活性ガス導入口(N2, Arガス等)
- 8 内侧下部炉心管
- 9 不活性ガス導入口(Heガス)
- ※50 10 排出口



フロントページの続き

(72)発明者 原 直樹 千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式 会社佐倉工場内